

Zywica do systemu ściennego i elementów pionowych TOP WALL lub PolyaStone Wall



1. Opakowanie żywicy 2,6 kg (A+B) wystarczy na 25 kg kruszywa frakcji 4-7 oraz 2-4 (wykonamy z tego ok. 1,5 – 1,7 m² pionów)

Nie robimy wykorzystując od razu całe opakowanie!!!

ale zawsze dzielimy żywicę i kruszywo na mniejsze części – najlepiej na 4 części (czyli ¼ worka kruszywa i ¼ opakowania żywicy (¼A + ¼B))

Po krótkiej wprawie możemy robić dzieląc żywicę na dwie Części (czyli 1/2 worka kruszywa i żywicy 1/2 A + 1/2 B)

Ilości kruszywa i składników żywicy z opakowania 2,6kg w przypadkach kiedy robimy po pół worka i po ¼ worka

	1/2 worka kruszywa (12,5 kg)	1/4 worka kruszywa (6,25)
żywica A	0,86	0,43
żywica B	0,44	0,22
Total żywicy (A+B)	1,3	0,65
Odejmujemy żywicę po wymieszaniu na zagruntowanie	0,2	0,1

Na pionach nie gruntować TopFix.

Gruntowanie tylko TopWall po wymieszaniu porcji należy odjąć porcję na zagruntowanie – ok. 0,2 kg kiedy robimy po pół worka i 0,1kg kiedy robimy po ¼ worka

Grunt nakładać szpachelką lub pędzlem - bardzo cienką warstwę rozcierając po całej powierzchni lub pędzlem. Do niezagruntowanych miejsc, placków itp. – nie przyklei się kruszywo !

pozostałą wymieszaną część żywicy wymieszać dobrze z kruszywem (ilość – ½ worka =12,5 kg kruszywa; gdy robimy 1/4 worka czyli 6,25 kg) i nakładać pacą stalową gładką bardzo dobrze rozciągając materiał na ścianie.

Nakładanie kruszywa na ścianę dokonujemy zaraz po gruntowaniu ściany zasada: MOKRE NA MOKRE !!!!