

## INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

### Przygotowanie podłoża:

- Podłoże musi być czyste, suche, twarde i nośne (wytrzymałość na ściskanie min. 20 MPa). Podłoże musi być wolne od kurzu, brudu, luźnych części, starej farby i plam tłuszczu/oleju. Przed aplikacją należy przeszlifować i odkurzyć powierzchnię.
- Podłoże musi być zagruntowane samym spoiwem, a kruszywo i spoiwo nałożone na "żywy" podkład.

### Procedura aplikacji penetracyjnej:

- Odważyć 800 g spoiwa poliuretanowego do plastikowego wiadra, dodać 80 g korka (10% korka do spoiwa). Mieszać tę mieszaninę mieszadłem wolnoobrotowym (maks. 400 obr./min) przez 2 minuty (do uzyskania białej masy o konsystencji pasty, bez grudek).
- Nałożyć przygotowaną mieszaninę (podkład) za pomocą pędzla, wata lub kielni w możliwie jak najcieńszej warstwie, ale tak, aby była zwarta.

PENETRACJA	
Spoiwo	Kontekst
800 g	80 g

- Jeśli na podłoże zostanie nałożona warstwa kontaktowa, można nałożyć warstwę kamiennego dywanu. Kamienny dywan musi zostać nałożony na żywą (niewiązącą) warstwę podkładu w ciągu 50 minut od nałożenia samej warstwy podkładu.

### Procedura aplikacji kamiennego dywanu:

- Wsypać 25 kg kruszywa do przygotowanego wiadra budowlanego o odpowiedniej objętości, dodać 1,2 kg spoiwa poliuretanowego do kruszywa i odpowiednio wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego (maks. 400 obr./min) przez 3 minuty (wszystkie kamienie muszą być pokryte spoiwem).
- Do tak przygotowanej mieszanki dodać 0,18 kg (180 g) środka zatykającego, mieszać mieszarką wolnoobrotową (400 obr./min) przez 2 minuty.
- Mieszanka musi być zwarta "kamyczki muszą się do siebie przyklejać".

KRUSZYWO ZE SPOIWEM		
Kruszywo	Spoiwo	Kontekst
25 kg	1,2 kg	0,18 kg

- Przygotowaną i zagęszczoną mieszankę spoiwa i kruszywa nakłada się pacą ze stali nierdzewnej na pionową powierzchnię, którą pokrywa się warstwą podkładu. Paca musi być dociśnięta, aby zapewnić dobre przyleganie mieszanki do powierzchni pionowej. Podczas procesu instalacji należy przetrzeć pacą rozcieńczalnikiem S6006, aby odpowiednio wygładzić powierzchnię.
- Czas urabialności mieszanki wynosi 50 minut od wymieszania.